

## Отчет о проведении испытаний по растворению отложений средством «Антиржавин»

### 1. Общие сведения

В качестве объекта испытаний были предоставлены отложения с нефтяного коллектора. Фотография отложений представлена на рисунке 1.




Рис.1 отложения, представленные для испытания.

### 2. Цель испытаний

2.1. Проверка способности растворения отложений средством «Антиржавин»

### 3. Проведение испытания

Для растворения отложений использовалось средство «Антиржавин» (ТУ 2458-001-67017122-2011) производства ООО «Новохим». Испытания проводились в статическом режиме.

3.1. Способность растворения. От представленных отложений была отобрана навеска массой 2,76 г., которую поместили в концентрат средства «Антиржавин» (30 мл.) на 4 часа. При погружении навески в раствор наблюдалось выделение газа, свидетельствующее о протекании процесса растворения отложений.

После растворения отложений раствор профильтровали на вакуум-фильтре через фильтровальную бумагу. После чего бумага была высушена и взвешена. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. Фотография фильтровальной бумаги представлена на рисунке 2

Время проведения	Антиржавин	Начальная масса отложений, г	Масса отложений после эксперимента, г	Масса растворившихся отложений, г	% растворенных отложений
4ч.	Конц.	2,76	0,357	2,403	87,1



Рис.2 фильтровальная бумага после фильтрации раствора.

**Выводы:**

1. Средство «Антиржавин» растворяет представленные отложения на 87,1%.
2. Увеличение температуры приведет к сокращению времени растворения.
3. Проведение испытаний в динамическом режиме приведет к сокращению удельного расхода средства, а также к удалению из системы не растворившегося осадка.

Лаборант Х.А.



К.О. Шкроботько